

# MH-Ni 电池低温性能的研究<sup>①</sup>

张文宽\* 石景仙 娄豫皖 段秋生

(国营新乡第七五五厂, 新乡 453069)

**摘要** 从合金组成及电解液组份研究了 MH-Ni 电池的低温性能, 确定了适宜的合金组成和电解液组成.


**关键词** 合金组成, 电解液组份, MH-Ni, 电池低温性能

## 1 前 言

MH-Ni 电池以其无记忆效应、无公害、可快速充放、容量高、寿命长等特性受到人们的关注. 其在民间通讯和计算机领域的应用已迅速普及, 产量迅速提高, 1994 年世界产量约达 1.3 亿只, 预计到 2000 年可达 22.5 亿只! 而将其向军事通讯等领域的推广, 其低温性能就显得越来越重要.

众所周知, MH 电极的特性可用一组 PCT 曲线评价. 以 LaNi<sub>5</sub> 为例, 其 PCT 曲线如图 1 所示<sup>[1]</sup>. LaNi<sub>5</sub> 合金在某一温度下贮氢时, 外加的氢压必须大于该温度下 PCT 曲线的平台压力, 亦即此时电池内部的氢分压必须高于此温度下 PCT 曲线的平台压力, 否则就不能充足电量. 显然合金 PCT 曲线的平台压力越高, 其吸收的氢越不稳定, 对电池的密封就越困难. 反之平台压力越低, 所吸收的氢就越稳定, 不易释放. 其放电时电极 (MH) 的极化增大, 相应的放电效率降低.

MH 电极的反应机理为<sup>[3]</sup>



其吸氢时表现为放热反应 ( $-\Delta H$ ), 说明此种电极 (MH) 既不宜于在过高的温度下充电, 也不宜在过低的温度下放电. 由此可见 MH 电极, 以及 MH-Ni 电池的使用温度范围都同时受到合金的




图 1 不同温度下 LaNi<sub>5</sub>-H<sub>2</sub> 吸脱氢等温线

Fig. 1 The absorbing isotherm of LaNi<sub>5</sub>-H<sub>2</sub> electrode in different temperature

① 本文 1994-11-15 收到

PCT 平台压力和电池内压的限制。考虑到上述因素一般将合金的PCT 平台压力控制在0~0.1 MPa,而电池(MH-Ni)的使用温度则限制于0~60 ℃。

在IEC 关于“密封镍—氢可充电单体电池”的标准草案(1994-04-29)中,只提及0 ℃低温性能的要求。1993年国家标准“金属氢化物圆柱密封碱性蓄电池总规范”报批稿中也仅提出-18 ℃低温性能的要求。为进一步拓宽MH-Ni 电池的温度适应范围,本文从MH 电极合金组成及电池的电解液组份两方面,对MH-Ni 电池的低温性能作了初步的探索。

## 2 试验

### 2.1 试验电池的制备

正极为烧结Ni 电极,负极以混合稀土贮氢合金原料,由拉浆工艺制备而成,隔膜为维纶纤维毡,电解液为KOH 水溶液,装配成全尺寸AA 型MH-Ni 电池。

### 2.2 低温性能的测试

电池在室温下先经充放电循环,待容量稳定后,以0.4 C<sub>5</sub>A 充电3.5 h,在相应的低温条件下保存至少4 h,再以0.2 C<sub>5</sub>A 放电至终止电压为1.0 V 或以1.0 C<sub>5</sub>A 放电至0.8 V 止。

## 3 结果和讨论

### 3.1 合金组成的影响

目前我国和日本普遍采用混合稀土贮氢合金,其主要组成列于表1<sup>[2]</sup>。

表1 混合稀土贮氢合金的组成

Tab. 1 Composition of hydrogen storage alloys

混合稀土种类	La wt%	Ce wt%	Pr wt%	Nd wt%
富 镧	44~51	3~5	9~11	27~41
富 钇	30	52	5	13

目前,关于稀土贮氢合金大多集中于对AB<sub>5</sub>型合金B 组份的研究。其A 组份一般则视市售混合稀土原料而定。我们在国内兄弟单位的协助下,制成富镧和富铈两大种类混合稀土,并以此制成AA 电池,测定了其低温性能(见表2、图2)。之后我们又对贮氢合金中的铈含量作了进一步

表2 富镧和富铈贮氢合金MH-Ni 电池的低温性能(-18 ℃)

Tab. 2 The low temperature performance of rechargeable MH-Ni battery, in which the alloys contain rich La or Ce (-18 ℃)

贮氢合金类型	放电速率	放出额定容量% C <sub>5</sub> A	放不出电 即放电量0	
			1	2
富 镧	0.2	60.8		
富 铈	0.2	96.0	1	2




图2 富La富Ce贮氢合金MH-Ni电池的低温性能

Fig. 2 The low temperature performance of rechargeable MH-Ni battery, in which the electrode contains rich La or Ce

调整,由铈含量分别为 30 wt% 和 50 wt% 的混合稀土合金制成的 MH-Ni 电池,其低温性能如表 3、图 3 所示。

表 3 富铈合金中铈含量对 MH-Ni 电池  
-18℃ 低温性能的影响

Tab. 3 Effects of the Ce contents in Ce rich  
alloy on low temperature performance  
of MH-Ni batteries (-18℃)

贮氢合金类型 C <sub>s</sub> A	放电速率		放出额定容量 %
	0.2	1	
铈含量 50 wt%	0.2	90	
	1	73.3	
铈含量 30 wt%	0.2	96	
	1	5	




图 3 富 Ce 合金中 Ce 含量对 MH-Ni 电池低温性能的影响

Fig. 3 Effects of the Ce content in Ce rich alloy on low temperature performance of MH-Ni batteries

如上所示,贮氢合金中铈含量对 MH-Ni 电池低温(-18℃)放电性能有一定影响,铈含量越高,放电性能越好,特别是在 1C<sub>s</sub>A 放电,其影响更为显著。

### 3.2 电解液组份的影响

不同组份的电解液对 MH-Ni 电池低温性能的影响,列于表 4 和图 4。




图 4 电解液组份对 AA 型 MH-Ni 电池低温性能的影响  
放电速率: 0.2C<sub>s</sub>A 放到 1.0 V  
KOH: d = 1.25~1.26 g/ml LiOH: 15~18 g/l

Fig. 4 Effects of the electrolyte of component on low temperature performance of AA-size MH-Ni batteries




图 5 松下 A 型电池的低温性能(图 5),放电速率:  
0.2 A<sub>s</sub>A 放到 1.0 V

Fig. 5 The low temperature performance of National A-size batteries

可以看出,利用富铈贮氢合金和 KOH 浓度为 1.25~1.26 g/ml, LiOH 含量为 15~18 g/l 的电解液制备的 MH-Ni 电池,其低温性能较好,-35℃ 0.2C<sub>s</sub>A 时仍可放出额定容量的 65℃ 左右,达到日本松下公司同类电池的性能(图 5),基本上可满足部队的使用要求。

表4 电解液组份对MH-Ni电池低温0.2C<sub>5</sub>A放电性能的影响

Tab. 4 Effects of the electrolyte component on low temperature performance of MH-Ni batteries at discharge 0.2 C<sub>5</sub>A rate

电解液组份		放电时间			
KOH(g/ml)	LiOH(g/l)	(-20℃)	(-25℃)	(-30℃)	(-35℃)
1.22~1.24	15~18	5h07'	4h40'	3h10'	2h38'
1.25~1.26	12	5h17'	5h01'	3h20'	3h10'
1.25~1.26	15	5h17'	4h57'	4h41'	3h35'
1.25~1.26	18	5h08'	4h52'	4h31'	3h25'
1.28~1.30	12	4h45'	4h48'	2h15'	56'
1.28~1.30	15	4h49'	4h20'	1h45'	1h30'
1.28~1.30	18	4h44'	4h24'	2h19'	1h05'

## 4 结论

1)混合稀土贮氢合金中的铈含量对MH-Ni电池低温(-18℃)性能有一定影响,尤其是于1C<sub>5</sub>A下放电,其影响更为显著。在所试验的范围内,铈含量越高,MH-Ni电池-18℃,1C<sub>5</sub>A放电性能越好。

2)由富铈混合稀土制备的MH-Ni电池,用KOH和LiOH含量分别为1.25~1.26 g/ml和15~18 g/l的电解液时,电池的低温性能最好,在-35℃,0.2C<sub>5</sub>A下放电,可达额定容量的65%。

## Studies on Low Temperature Performance of Rechargeable MH-Ni Batteries

Zhang Wenkuan Shi Jingxian Lou Yuwan Duan Qiusheng

(State-run Factory No. 755 Xinxiang 453069)

**Abstract** The Dependence of low temperature performance on the alloy composition and electrolyte component for rechargeable MH-Ni batteries is studied, the suitable composition of alloy and electrolyte are founds.

**Key words** Composition of alloy, Component of electrolyte, MH-Ni, Low temperature performance

### References

- Willems J J G. Metal hydride electrodes stability of LaNi<sub>5</sub>-Related compounds. *Philips Journal of Research*. 1984, 39(supplement No. 1)
- 雷永泉. 贮氢合金电极材料的研究进展. 国家科委镍氢电池及其相关材料研讨会, 1994. 8
- 林森林等. 贮氢合金的进展. 电源技术, 1994(4)